

更新日：2022年04月01日

ラミネートシート物性表

HAGIHARA
萩原工業株式会社

萩原工業株式会社

合成樹脂事業部門 産業資材営業部

〒712-8502 岡山県倉敷市水島中通1-4

TEL (086) 440-0810 FAX (086) 440-0075

ホムレックス <https://www.hagihara.co.jp/>

品名：14×14ブルー（#4000相当）国産

色：オレンジ

材質：ポリエチレン

質量：191（g/m²）

厚さ：0.34（mm）

物性値：

	タテ	ヨコ
(1)引張強度（N/5cm）	1150	1080
(2)伸度（%）	16	16
(3)引裂強度（N）	180	170

試験方法

(1)・(2) JIS L 1096 A法（カットストリップ法）に準拠
試料巾：5cm / つかみ間隔：20cm / 引張速度：20cm/min

(3) JIS L 1096 C法（トラペゾイド法）に準拠

※本表に示した数値は当社での測定値の代表的な値であり、保証値ではありません。
本材料使用上の目安としてお取り扱い下さい。