

更新日：2026年04月01日

ラミネートシート物性表

 **HAGIHARA**
萩原工業株式会社

萩原工業株式会社

合成樹脂事業部門 産業資材営業部

〒712-8502 岡山県倉敷市水島中通1-4

TEL (086) 440-0810 FAX (086) 440-0075

ホームページ <https://www.hagihara.co.jp/>

品名：3年シート

色：パールホワイト

材質：ポリエチレン

質量：140 (g/m²)

厚さ：0.19 (mm)

物性値：

	タテ	ヨコ
(1)引張強度 (N/5cm)	650	650
(2)伸度 (%)	11	11
(3)引裂強度 (N)	130	120

試験方法

(1)・(2) JIS L 1096 A法 (カットストリップ法) に準拠
試料巾：5cm / つかみ間隔：20cm / 引張速度：20cm/min

(3) JIS L 1096 C法 (トラペゾイド法) に準拠

※本表に示した数値は当社での測定値の代表的な値であり、保証値ではありません。
本材料使用上の目安としてお取り扱い下さい。