

更新日：2021年09月01日

ラミネートシート物性表



萩原工業株式会社

合成樹脂事業部門 産業資材事業部
〒712-8502 岡山県倉敷市水島中通1-4
TEL (086) 440-0810 FAX (086) 440-0075
ホム®-ジ <http://www.hagihara.co.jp/>

品名：#7000 耐水シート (WP)

色：表 ODグリーン / 裏 ブラック

材質：ポリエチレン

質量：392 (g/m²)

厚さ：0.62 (mm)

物性値：

| | タテ | ヨコ |
|-----------------|------|------|
| (1)引張強度 (N/5cm) | 2650 | 2450 |
| (2)伸度 (%) | 18 | 16 |
| (3)引裂強度 (N) | 350 | 380 |

試験方法

(1), (2) JIS L 1096 A法 (カットストリップ法) に準拠

試料巾：5cm つかみ間隔：20cm

引張スピード：20cm/min

(3) JIS L 1096 C法 (トラペゾイド法) に準拠

※本表に示した数値は当社での測定値の代表的な値であり、保証値ではありません。
本材料使用上の目安としてお取り扱い下さい。