

土のう物性表



合成樹脂事業部門 産業資材営業部
〒712-8502 岡山県倉敷市水島中通1-4
TEL (086) 440-0810 FAX (086) 440-0075
ホムラ - ジ <https://www.hagihara.co.jp/>

品名：国産バラスト袋

色：ナチュラル

構成：材質 ポリエチレン

規格 48×62 (cm)

物性値：

	タテ	ヨコ
(1)引張強度 (N/5cm)	1750	1550
(2)伸度 (%)	16	13

試験方法

(1)・(2) JIS L 1096 A法 (ラベルドストリップ法) に準拠
試料巾：5cm / つかみ間隔：20cm / 引張速度：20cm/min

※本表に示した数値は当社での測定値の代表的な値であり、保証値ではありません。
本材料使用上の目安としてお取り扱い下さい。