

輸入クロス物性表



萩原工業株式会社

合成樹脂事業部門 産業資材営業部

〒712-8502 岡山県倉敷市水島中通1-4

TEL (086) 440-0810 FAX (086) 440-0075

ホームページ <https://www.hagihara.co.jp/>

品名：ターピーカーボンクロス C-780

色：ブラック/ホワイト

主成分：耐炎化繊維 + ガラス繊維

質量：780 (g/m²)

厚さ：2.0 (mm)

難燃性：JIS A-1323に規定する難燃性C種に合格
(建築工事用シートの溶接及び溶断花火に対する難燃性試験方法)

物性値：

	タテ	ヨコ
(1)引張強度 (N/5cm)	1430	2760
(2)伸度 (%)	23	4
(3)引裂強度 (N)	380	630

試験方法

(1)・(2) JIS L 1096 A法 (カットストリップ法) に準拠
試料巾：5cm / つかみ間隔：20cm / 引張速度：20cm/min

(3) JIS L 1096 C法 (トラペゾイド法) に準拠

※本表に示した数値は当社での測定値の代表的な値であり、保証値ではありません。
本材料使用上の目安としてお取り扱い下さい。