

# クロス物性表



萩原工業株式会社

合成樹脂事業部門 産業資材事業部

〒712-8502 岡山県倉敷市水島中通一丁目4番地

TEL (086) 440-0810 FAX (086) 440-0075

ホームページ <http://www.hagihara.co.jp/>

品名：グランドバリアクロス-1 (GBC-1)

色：ブラック

材質：ポリプロピレン

質量：110 (g/m<sup>2</sup>)

厚さ：0.4 (mm)

物性値：

	タテ	ヨコ
(1)引張強度 (N/5cm)	1150	900
(2)伸度 (%)	18	12
(3)引裂強度 (N)	400	300
(4)透水係数 (cm/s)	$5.83 \times 10^{-3}$	
(5)遮光率 (%)	99.99	
(6)貫入抵抗 (N)	244	

## 試験方法

(1), (2) JIS L 1096 A法 (ラベルドストリップ法) に準拠

試料巾： 5cm      つかみ間隔： 20cm

引張スピード： 20cm/min

(3) JIS L 1096 C法 (トラペゾイド法) に準拠

(4) JIS A 1218に準拠

(5) JIS L 1055に準拠

(6) ASTM D 4833に準拠

※本表に示した数値は当社での測定値の代表的な値であり、保証値ではありません。

本材料使用上の目安としてお取り扱い下さい。