

## 織布物性表



萩原工業株式会社

合成樹脂事業部門 産業資材営業部

〒712-8502 岡山県倉敷市水島中通1-4

TEL (086) 440-0810 FAX (086) 440-0075

ホームページ <https://www.hagihara.co.jp/>

品名： グランドバリアクロスー5 (GBCー5)

色： ブラック

材質： ポリプロピレン

質量： 122 (g/m<sup>2</sup>)

厚さ： 0.5 (mm)

物性値：

	タテ	ヨコ
(1)引張強度 (N/5cm)	1370	940
(2)伸度 (%)	21	14
(3)引裂強度 (N)	550	380
(4)透水係数 (cm/s)	0.008	
(5)遮光率 (%)	99.99	
(6)貫入抵抗 (N)	60	

### 試験方法

- (1)・(2) JIS L 1096 A法 (ラベルドストリップ法) に準拠  
試料巾：5cm / つかみ間隔：20cm / 引張速度：20cm/min
- (3) JIS L 1096 C法 (トラペゾイド法) に準拠
- (4) JIS A 1218に準拠
- (5) JIS L 1055に準拠
- (6) ASTM D 4833に準拠

※本表に示した数値は当社での測定値の代表的な値であり、保証値ではありません。  
本材料使用上の目安としてお取り扱い下さい。