

更新日：2022年04月01日

## 土木資材用大型土のう物性表

 **HAGIHARA**  
萩原工業株式会社

萩原工業株式会社

合成樹脂事業部門 産業資材営業部

〒712-8502 岡山県倉敷市水島中通1-4

TEL (086) 440-0810 FAX (086) 440-0075

ホムラ - ヲ <https://www.hagihara.co.jp/>

品名： J-B a g 302

色調： B E I G E

材質： ポリプロピレン

物性値：

	タテ	ヨコ
(1)引張強度 (N/5cm)	1570以上	1570以上
(2)伸度 (%)	15~35	15~30
(3)引裂強度 (N)	294以上	294以上

### 試験方法

(1)・(2) J I S Z 1651 (付属書JA法) に準拠

試料巾：5cm / つかみ間隔：15cm / 引張速度：20cm/min

(3) J I S Z 1651 (付属書JB法) に準拠

※本表に示した数値は当社での測定値の代表的な値であり、保証値ではありません。  
本材料使用上の目安としてお取り扱い下さい。

(原産国：中国)