更新日：２０２４ 年 ０４ 月 ０１ 日

ラミネートシート物性表

HAGIHARA 萩原工業株式会社
萩 原 工 業 株 式 会 社
合成樹脂事業部門　産業資材営業部
〒712-8502 岡山県倉敷市水島中通１－４
TEL (086) 440-0810 FAX (086) 440-0075
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ　https://www.hagihara.co.jp/

品　名：Ｊークリアシート

色　　：ナチュラル

材　質：ポリエチレン

質　量：７７　　（ｇ／㎡）

厚　さ：０．１１　（mm）

物性値：

	タ　テ	ヨ　コ
(1)引張強度　（N/5cm）	３１０	２９０
(2)伸度　　（%）	１９	１５
(3)引裂強度　（N）	９２	８０

試験方法

（１）・（２）ＪＩＳ　Ｌ　１０９６　Ａ法（カットストリップ法）に準拠
試料巾：5cm　／　つかみ間隔：２０cm　／　引張速度：２０cm/min

（３）ＪＩＳ　Ｌ　１０９６　Ｃ法（トラペゾイド法）に準拠

※本表に示した数値は当社での測定値の代表的な値であり、保証値ではありません。
本材料使用上の目安としてお取り扱い下さい。