

更新日：2021年04月01日

ラミネートシート物性表



萩原工業株式会社

合成樹脂事業部門 産業資材事業部

〒712-8502 岡山県倉敷市水島中通1-4

TEL (086) 440-0810 FAX (086) 440-0075

ホームページ <http://www.hagihara.co.jp/>

品名：ライト防災シート

色：ホワイト

材質：ポリエチレン

質量：129 (g/m²)

厚さ：0.19 (mm)

物性値：

	タテ	ヨコ
(1)引張強度 (N/3cm)	270	475
(2)伸度 (%)	20	13
(3)引裂強度 (N)	150	200

試験方法

(1), (2) JIS L 1096 A法 (カットストリップ法) に準拠

試料巾： 3cm つかみ間隔： 20cm

引張スピード： 20cm/min

(3) JIS L 1096 C法 (トラペゾイド法) に準拠

※本表に示した数値は当社での測定値の代表的な値であり、保証値ではありません。
本材料使用上の目安としてお取り扱い下さい。