

# ラミネートシート物性表



合成樹脂事業部門 産業資材営業部  
〒712-8502 岡山県倉敷市水島中通1-4  
TEL (086) 440-0810 FAX (086) 440-0075  
ホムパ°-ジ <https://www.hagihara.co.jp/>

品名：NZシート #2000

色：ブルー

材質：ポリエチレン

質量：95 (g/m<sup>2</sup>)

厚さ：0.125 (mm)

物性値：

	タテ	ヨコ
(1)引張強度 (N/5cm)	320	350
(2)伸度 (%)	27	17
(3)引裂強度 (N)	70	70

## 試験方法

(1)・(2) JIS L 1096 A法 (カットストリップ法) に準拠  
試料巾：5cm / つかみ間隔：20cm / 引張速度：20cm/min

(3) JIS L 1096 C法 (トラペゾイド法) に準拠

※本表に示した数値は当社での測定値の代表的な値であり、保証値ではありません。  
本材料使用上の目安としてお取り扱い下さい。