

更新日：2025年04月01日

# ラミネートクロス物性表



萩原工業株式会社

合成樹脂事業部門 産業資材営業部

〒712-8502 岡山県倉敷市水島中通1-4

TEL (086) 440-0810 FAX (086) 440-0075

ホムレックス <https://www.hagihara.co.jp/>

品 名： OSクロス #2500

色 ： ブラック

材 質： ポリエチレン

質 量： 126 (g/m<sup>2</sup>)

厚 さ： 0.20 (mm)

物性値：

|                 | タ テ | ヨ コ |
|-----------------|-----|-----|
| (1)引張強度 (N/5cm) | 620 | 440 |
| (2)伸度 (%)       | 22  | 16  |
| (3)引裂強度 (N)     | 175 | 95  |

## 試験方法

(1)・(2) JIS L 1096 A法(カットストリップ法)に準拠

試料巾：5cm / つかみ間隔：20cm / 引張速度：20cm/min

(3) JIS L 1096 C法(トラペゾイド法)に準拠

※本表に示した数値は当社での測定値の代表的な値であり、保証値ではありません。  
本材料使用上の目安としてお取り扱い下さい。