

更新日：2021年04月01日

# ラミネートクロス物性表



萩原工業株式会社

NETIS登録番号  
CG-210003-A

合成樹脂事業部門 産業資材事業部  
〒712-8502 岡山県倉敷市水島中通1-4  
TEL (086) 440-0810 FAX (086) 440-0075  
ホームページ <http://www.hagihara.co.jp/>

品名：スーパーライト防災クロス

色：ホワイト

材質：ポリエチレン

質量：108 (g/m<sup>2</sup>)

厚さ：0.15 (mm)

物性値：

	タテ	ヨコ
(1)引張強度 (N/3cm)	180	350
(2)伸度 (%)	26	9
(3)引裂強度 (N)	60	80

## 試験方法

(1), (2) JIS L 1096 A法 (カットストリップ法) に準拠

試料巾： 3cm                      つかみ間隔： 20cm

引張スピード： 20cm/min

(3) JIS L 1096 C法 (トラペゾイド法) に準拠

※本表に示した数値は当社での測定値の代表的な値であり、保証値ではありません。  
本材料使用上の目安としてお取り扱い下さい。