更新日：２０２６年０４月０１日

ラミネートクロス物性表

HAGIHARA 萩原工業株式会社
萩原工業株式会社
合成樹脂事業部門　産業資材営業部
〒712-8502 岡山県倉敷市水島中通１－４
TEL (086) 440-0810 FAX (086) 440-0075
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ　https://www.hagihara.co.jp/

ＮＥＴＩＳ登録番号
ＣＧ－２１０００３－ＶＥ

品　名：スーパーライト防炎クロス

色　　：ホワイト

材　質：ポリエチレン

質　量：１０８　（ｇ／㎡）

厚　さ：０．１５（mm）

物性値：

	タ　テ	ヨ　コ
(1)引張強度　（N/3cm）	１８０	３５０
(2)伸度　（%）	２６	９
(3)引裂強度　（N）	６０	８０

試験方法

（1）・（2）ＪＩＳ　Ｌ　１０９６　Ａ法（カットストリップ法）に準拠
試料巾：3cm　／　つかみ間隔：２０cm　／　引張速度：２０cm/min

（3）ＪＩＳ　Ｌ　１０９６　Ｃ法（トラペゾイド法）に準拠

※本表に示した数値は当社での測定値の代表的な値であり、保証値ではありません。
本材料使用上の目安としてお取り扱い下さい。