

更新日：2025年04月01日

ラミネートクロス物性表



萩原工業株式会社

合成樹脂事業部門 産業資材営業部

〒712-8502 岡山県倉敷市水島中通1-4

TEL (086) 440-0810 FAX (086) 440-0075

ホームページ <https://www.hagihara.co.jp/>

品 名： スノーテックス（反射用）

色 ： （表）パールホワイト／（裏）ホワイト

材 質： ポリエチレン

質 量： 140 （g/m²）

厚 さ： 0.19 （mm）

物性値：

	タ テ	ヨ コ
(1)引張強度 （N/5cm）	650	650
(2)伸度 （%）	11	11
(3)引裂強度 （N）	130	120

試験方法

(1)・(2) J I S L 1096 A法（カットストリップ法）に準拠

試料巾：5cm ／ つかみ間隔：20cm ／ 引張速度：20cm/min

(3) J I S L 1096 C法（トラペゾイド法）に準拠

※本表に示した数値は当社での測定値の代表的な値であり、保証値ではありません。
本材料使用上の目安としてお取り扱い下さい。