

メッシュシート物性表

**萩原工業株式会社**

合成樹脂事業部門 産業資材営業部

〒712-8502 岡山県倉敷市水島中通1-4

TEL (086) 440-0810 FAX (086) 440-0075

ホムレックス <https://www.hagihara.co.jp/>

品名：ターピーソフトメッシュシート

色：グリーン、ブルー、グレー、ホワイト、ブラック

材質：ポリプロピレン

質量：113 (g/m²)

物性値：

	タテ	ヨコ
(1)引張強度 (N/3cm)	630	560
(2)伸度 (%)	16	25
(3)引裂強度 (N)	250	250
(4)充実率 (%)	76	

試験方法

(1)・(2) JIS L 1096 A法 (ラベルドストリップ法) に準拠
試料巾：3cm / つかみ間隔：20cm / 引張速度：20cm/min

(3) JIS L 1096 C法 (トラペゾイド法) に準拠

(4) 充実率は、風を受ける面の見付面積の外郭面積に対する比率。

$$\text{充実率} = \frac{\text{見付面積 (網の実面積)}}{\text{外郭面積 (網の外部面積)}} \times 100$$

※本表に示した数値は当社での測定値の代表的な値であり、保証値ではありません。
本材料使用上の目安としてお取り扱い下さい。