

ラミネートシート物性表



合成樹脂事業部門 産業資材営業部
〒712-8502 岡山県倉敷市水島中通1-4
TEL (086) 440-0810 FAX (086) 440-0075
ホムパ®-ジ <https://www.hagihara.co.jp/>

品名：ターピー 法面・盛土 養生シート (#7000/UV)

色：表 ODグリーン / 裏 ブラック

材質：ポリエチレン

質量：392 (g/m²)

厚さ：0.62 (mm)

物性値：

	タテ	ヨコ
(1)引張強度 (N/5cm)	2650	2450
(2)伸度 (%)	18	16
(3)引裂強度 (N)	350	380

試験方法

(1)・(2) JIS L 1096 A法 (カットストリップ法) に準拠
試料巾：5cm / つかみ間隔：20cm / 引張速度：20cm/min

(3) JIS L 1096 C法 (トラペゾイド法) に準拠

※本表に示した数値は当社での測定値の代表的な値であり、保証値ではありません。
本材料使用上の目安としてお取り扱い下さい。