

更新日：平成 30 年 04 月 01 日

ラミネートシート物性表



萩原工業株式会社

合成樹脂事業部 ターピー部

〒712-8502 岡山県倉敷市水島中通1-4

TEL (086) 440-0810 FAX (086) 440-0075

ホームページ <http://www.hagihara.co.jp/>

品名：エコファミリーシート #3000

色：ブルー

材質：ポリエチレン

質量：153 (g/m²)

厚さ：0.25 (mm)

物性値：

| | タテ | ヨコ |
|-----------------|-----|-----|
| (1)引張強度 (N/5cm) | 665 | 575 |
| (2)伸度 (%) | 21 | 17 |
| (3)引裂強度 (N) | 150 | 100 |

試験方法

(1), (2) JIS L 1096 A法 (カットストリップ法) に準拠

試料巾： 5cm つかみ間隔： 20cm

引張スピード： 20cm/min

(3) JIS L 1096 C法 (トラペゾイド法) に準拠

※本表に示した数値は当社での測定値の代表的な値であり、保証値ではありません。
本材料使用上の目安としてお取り扱い下さい。