

更新日：2020年04月01日

土のう物性表



萩原工業株式会社

合成樹脂事業部門 産業資材事業部

〒712-8502 岡山県倉敷市水島中通1-4

TEL (086) 440-0810 FAX (086) 440-0075

ホームページ <http://www.hagihara.co.jp/>

品名：UVブラック マクラ土のう

色：ブラック

構成：材質 ポリエチレン

織密度 タテ 12 (本/2.54cm)

ヨコ 12 (本/2.54cm)

規格 25×90 (cm)

物性値：

	タテ	ヨコ
(1)引張強度 (N/5cm)	600	550
(2)伸度 (%)	18	25

試験方法

(1), (2) JIS L 1096 A法 (ラベルドストリップ法) に準拠

試料巾： 5cm つかみ間隔： 20cm

引張スピード： 20cm/min

※本表に示した数値は当社での測定値の代表的な値であり、保証値ではありません。
本材料使用上の目安としてお取り扱い下さい。