

更新日：2022年06月01日

シート物性表

 **HAGIHARA**
萩原工業株式会社

萩原工業株式会社

合成樹脂事業部門 産業資材営業部

〒712-8502 岡山県倉敷市水島中通1-4

TEL (086) 440-0810 FAX (086) 440-0075

ホムパ°-ジ <https://www.hagihara.co.jp/>

品名：ターピー防音シートGKMS（認定品）

色：グレー

材質：ポリエステル織布に塩ビコーティング

質量：800（g/m²）

厚さ：0.67（mm）

物性値：

	タテ	ヨコ
(1)引張強度（N/3cm）	1600	1700
(2)伸度（%）	50	60
(3)引裂強度（N）	400	400

試験方法

(1)・(2) JIS L 1096 A法（カットストリップ法）に準拠
試料巾：3cm / つかみ間隔：20cm / 引張速度：20cm/min

(3) JIS L 1096 C法（トラペゾイド法）に準拠

※本表に示した数値は当社での測定値の代表的な値であり、保証値ではありません。
本材料使用上の目安としてお取り扱い下さい。