

更新日：平成 30 年 04 月 01 日

耐候性大型土のう物性表



萩原工業株式会社

合成樹脂事業部 ターピー部

〒712-8502 岡山県倉敷市水島中通1-4

TEL (086) 440-0810 FAX (086) 440-0075

ホムパツ http://www.hagihara.co.jp/

NETIS登録番号

KK-080047-VE

※登録番号に関しまして、技術名称「耐候性大型土のうGBバック」と、弊社で製造販売している「ターピー耐候性大型土のうJ-Bag300KT」は同一製品です。

品名： J-Bag 300KT

色調： BLACK

材質： ポリプロピレン

物性値：

	タテ	ヨコ
(1)引張強度 (N/5cm)	1900以上	1900以上
(2)伸度 (%)	15~35	15~30
(3)引裂強度 (N)	294以上	294以上

試験方法

(1), (2) JIS Z 1651 に準拠

試料巾： 5cm

つかみ間隔： 15cm

引張スピード： 20cm/min

(3) JIS Z 1651 に準拠

※本表に示した数値は当社での測定値の代表的な値であり、保証値ではありません。
本材料使用上の目安としてお取り扱い下さい。

(原産国：中国)