

更新日：平成 30 年 04 月 01 日

BAG(袋) 物性表



萩原工業株式会社

合成樹脂事業部 ターピー部

〒712-8502 岡山県倉敷市水島中通1-4

TEL (086) 440-0810 FAX (086) 440-0075

ホームページ <http://www.hagihara.co.jp/>

品名：スケルパワーバック

色：ナチュラル（カラーライン有り）

構成：材質 ポリエチレン

規格 48×62 (cm)

物性値：

	タテ	ヨコ
(1)引張強度 (N/5cm)	950	1000
(2)伸度 (%)	22	19
(3)引裂強度 (N)	490	390

試験方法

(1), (2) JIS L 1096 A法（ラベルドストリップ法）に準拠

試料巾： 5cm つかみ間隔： 20cm

引張スピード： 20cm/min

(3) JIS L 1096 C法（トラペゾイド法）に準拠

※本表に示した数値は当社での測定値の代表的な値であり、保証値ではありません。
本材料使用上の目安としてお取り扱い下さい。