

更新日：平成 30 年 04 月 01 日

土のう物性表

NETIS登録番号
CG-120021-A

 **HAGIHARA**
萩原工業株式会社

萩原工業株式会社

合成樹脂事業部 ターピー部

〒712-8502 岡山県倉敷市水島中通1-4

TEL (086) 440-0810 FAX (086) 440-0075

ホームページ <http://www.hagihara.co.jp/>

品名：スーパーUV土のう

色：ナチュラル

質量：58 (g/枚)

構成：材質 ポリエチレン

織密度 タテ 10 (本/2.54cm)
ヨコ 10 (本/2.54cm)

規格 48×62 (cm)

物性値：

	タテ	ヨコ
(1)引張強度 (N/5cm)	550	500
(2)伸度 (%)	22	17

試験方法

(1), (2) JIS L 1096 A法 (ラベルドストリップ法) に準拠

試料巾： 5cm つかみ間隔： 20cm

引張スピード： 20cm/min

※本表に示した数値は当社での測定値の代表的な値であり、保証値ではありません。
本材料使用上の目安としてお取り扱い下さい。