

更新日：2022年07月26日

土のう物性表



22 118 006

HAGIHARA
萩原工業株式会社

萩原工業株式会社

合成樹脂事業部門 産業資材営業部

〒712-8502 岡山県倉敷市水島中通1-4

TEL (086) 440-0810 FAX (086) 440-0075

ホムラ - シ <https://www.hagihara.co.jp/>

品名：エコUV土のう

色：ナチュラル

構成：材質 ポリエチレン

織密度 タテ 10 (本/2.54cm)
ヨコ 10 (本/2.54cm)

規格 48×62 (cm)

物性値：

	タテ	ヨコ
(1)引張強度 (N/5cm)	700	850
(2)伸度 (%)	13	15

試験方法

(1)・(2) JIS L 1096 A法 (ラベルドストリップ法) に準拠

試料巾：5cm / つかみ間隔：20cm / 引張速度：20cm/min

※本表に示した数値は当社での測定値の代表的な値であり、保証値ではありません。
本材料使用上の目安としてお取り扱い下さい。