

更新日：平成 30 年 04 月 01 日

ラミネートクロス物性表



萩原工業株式会社

合成樹脂事業部 ターピー部

〒712-8502 岡山県倉敷市水島中通1-4

TEL (086) 440-0810 FAX (086) 440-0075

ホム°-ジ <http://www.hagihara.co.jp/>

品 名： PEソフト防災クロス

色 ： ホワイト

材 質： ポリエチレン

質 量： 153 (g/m²)

厚 さ： 0.22 (mm)

物性値：

| | タ テ | ヨ コ |
|-----------------|-----|-----|
| (1)引張強度 (N/3cm) | 580 | 510 |
| (2)伸度 (%) | 10 | 9 |
| (3)引裂強度 (N) | 130 | 130 |

試験方法

(1), (2) J I S L 1096 A法 (カットストリップ法) に準拠

試料巾： 3cm つかみ間隔： 20cm

引張スピード： 20cm/min

(3) J I S L 1096 C法 (トラペゾイド法) に準拠

※本表に示した数値は当社での測定値の代表的な値であり、保証値ではありません。
本材料使用上の目安としてお取り扱い下さい。