

更新日：平成 30 年 04 月 01 日

# クロス物性表



萩原工業株式会社

合成樹脂事業部 ターピー部

〒712-8502 岡山県倉敷市水島中通1-4

TEL (086) 440-0810 FAX (086) 440-0075

ホ-ム-ペ-ジ <http://www.hagihara.co.jp/>

品 名： ターピーカーボンクロス C-540

色 : ブラック

主成分： 耐炭化繊維

質 量： 540 (g/m<sup>2</sup>)

厚 さ： 1.8 (mm)

難燃性： J I S A-1323に規定する難燃性C種に合格  
(建築工事用シートの溶接及び溶断花火に対する難燃性試験方法)

物性値：

	タ テ	ヨ コ
(1)引張強度 (N/5cm)	1005	455
(2)伸度 (%)	13	4
(3)引裂強度 (N)	298	98

試験方法

(1), (2) J I S L 1096 A法 (ラベルドストリップ法) に準拠

試料巾： 5cm                      つかみ間隔： 20cm

引張スピード： 20cm/min

(3) J I S L 1096 C法 (トラペゾイド法) に準拠

※本表に示した数値は当社での測定値の代表的な値であり、保証値ではありません。  
本材料使用上の目安としてお取り扱い下さい。

(原産国：中国)