

更新日：平成 30 年 04 月 01 日

クロス物性表



萩原工業株式会社

合成樹脂事業部 ターピー部
〒712-8502 岡山県倉敷市水島中通1-4
TEL (086) 440-0810 FAX (086) 440-0075
ホ-ム-ペ-ジ <http://www.hagihara.co.jp/>

品 名：ターピーカーボンクロス C-780

色：ブラック/ホワイト

主成分：耐炎化繊維 + ガラス繊維

質 量：780 (g/m²)

厚 さ：2.0 (mm)

難燃性：JIS A-1323に規定する難燃性C種に合格
(建築工事用シートの溶接及び溶断花火に対する難燃性試験方法)

物性値：

| | タ テ | ヨ コ |
|-----------------|------|------|
| (1)引張強度 (N/5cm) | 1430 | 2760 |
| (2)伸度 (%) | 23 | 4 |
| (3)引裂強度 (N) | 380 | 630 |

試験方法

- (1), (2) JIS L 1096 A法 (ラベルドストリップ法) に準拠
試料巾： 5cm つかみ間隔： 20cm
引張スピード： 20cm/min
(3) JIS L 1096 C法 (トラペゾイド法) に準拠

※本表に示した数値は当社での測定値の代表的な値であり、保証値ではありません。
本材料使用上の目安としてお取り扱い下さい。

(原産国：中国)