

更新日：平成 30 年 04 月 01 日

# ラミネートシート物性表



萩原工業株式会社

合成樹脂事業部 ターピー部

〒712-8502 岡山県倉敷市水島中通1-4

TEL (086) 440-0810 FAX (086) 440-0075

ホムパツ http://www.hagihara.co.jp/

品名：スノーテックス（反射用）

色：パールホワイト（表 ナチュラル／裏 ホワイト）

材質：ポリエチレン

質量：140 (g/m<sup>2</sup>)

厚さ：0.19 (mm)

物性値：

|                 | タテ  | ヨコ  |
|-----------------|-----|-----|
| (1)引張強度 (N/5cm) | 650 | 650 |
| (2)伸度 (%)       | 11  | 11  |
| (3)引裂強度 (N)     | 130 | 120 |

## 試験方法

(1), (2) JIS L 1096 A法（カットストリップ法）に準拠

試料巾： 5cm                      つかみ間隔： 20cm

引張スピード： 20cm/min

(3) JIS L 1096 C法（トラペゾイド法）に準拠

※本表に示した数値は当社での測定値の代表的な値であり、保証値ではありません。  
本材料使用上の目安としてお取り扱い下さい。