

# ラミネートシート物性表



合成樹脂事業部 ターピー部  
〒712-8502 岡山県倉敷市水島中通1-4  
TEL (086) 440-0810 FAX (086) 440-0075  
ホムンツ http://www.hagihara.co.jp/


品名： スケルクリアシート

色： ナチュラル

材質： ポリエチレン

質量： 181 (g/m<sup>2</sup>)

厚さ： ①糸交差部 0.46 (mm)  
②フィルム部 0.20 (mm)



物性値：

	タテ	ヨコ
(1)引張強度 (N/5cm)	500	450
(2)伸度 (%)	22	20
(3)引裂強度 (N)	170	120

## 試験方法

- (1), (2) JIS L 1096 A法 (カットストリップ法) に準拠  
試料巾： 5cm                      つかみ間隔： 20cm  
引張スピード： 20cm/min  
(3) JIS L 1096 C法 (トラペゾイド法) に準拠

※本表に示した数値は当社での測定値の代表的な値であり、保証値ではありません。  
本材料使用上の目安としてお取り扱い下さい。