

輸入シート物性表



萩原工業株式会社

合成樹脂事業部 ターピー部

〒712-8502 岡山県倉敷市水島中通1-4

TEL (086) 440-0810 FAX (086) 440-0075

ホームページ <http://www.hagihara.co.jp/>

品名：塗装シート(ラッセルネット)

色：NATURAL ・ GREEN

質量：110 (g/m²)

物性値：

	タテ	ヨコ
(1)引張強度 (N/5cm)	300	80
(2)伸度 (%)	30	80
(3)引裂強度 (N)	200	80

試験方法

(1), (2) JIS L 1096 A法(カットストリップ法)に準拠

試料巾：5cm つかみ間隔：20cm

引張スピード：20cm/min

(3) JIS L 1096 C法(トラペゾイド法)に準拠

※本表に示した数値は当社での測定値の代表的な値であり、保証値ではありません。
本材料使用上の目安としてお取り扱い下さい。