

# トラックシート物性表



萩原工業株式会社

合成樹脂事業部 ターピー部

〒712-8502 岡山県倉敷市水島中通1-4

TEL (086) 440-0810 FAX (086) 440-0075

ホームページ <http://www.hagihara.co.jp/>

品名：ターポリントラックシート

色：シルバー・オレンジ

質量：305 (g/m<sup>2</sup>)

厚さ：0.27 (mm)

物性値：

	タテ	ヨコ
(1)引張強度 (N/5cm)	550	525
(2)伸度 (%)	17	20
(3)引裂強度 (N)	100	55

## 試験方法

(1), (2) JIS L 1096 A法 (カットストリップ法) に準拠

試料巾： 5cm                      つかみ間隔： 20cm

引張スピード： 20cm/min

(3) JIS L 1096 A法 (シングルタング法) に準拠

※本表に示した数値は当社での測定値の代表的な値であり、保証値ではありません。  
本材料使用上の目安としてお取り扱い下さい。