

更新日：平成 30 年 04 月 01 日

# シート物性表



萩原工業株式会社

合成樹脂事業部 ターピー部

〒712-8502 岡山県倉敷市水島中通1-4

TEL (086) 440-0810 FAX (086) 440-0075

ホム°-ジ <http://www.hagihara.co.jp/>

品 名： 防災シート（養生用）

色 ： ホワイト

材 質： ポリエステル系に塩ビコーティング

質 量： 330 （g/m<sup>2</sup>）

厚 さ： 0.3 （mm）

物性値：

	タ テ	ヨ コ
(1)引張強度 (N/3cm)	440	450
(2)伸度 (%)	16	18
(3)引裂強度 (N)	90	100

## 試験方法

(1), (2) J I S L 1096 A法（ラベルドストリップ法）に準拠

試料巾： 3cm                      つかみ間隔： 20cm

引張スピード： 20cm/min

(3) J I S L 1096 C法（トラペゾイド法）に準拠

※本表に示した数値は当社での測定値の代表的な値であり、保証値ではありません。  
本材料使用上の目安としてお取り扱い下さい。