

## ラミネートシート物性表



萩原工業株式会社

合成樹脂事業部 ターピー部

〒712-8502 岡山県倉敷市水島中通1-4

TEL (086) 440-0810 FAX (086) 440-0075

ホ-ムペ-ジ <http://www.hagihara.co.jp/>

品 名： OSシート #2500

色 : ブラック

材 質： ポリエチレン

質 量： 125 (g/m<sup>2</sup>)

厚 さ： 0.18 (mm)

物性値：

	タ テ	ヨ コ
(1)引張強度 (N/5cm)	480	360
(2)伸度 (%)	20	16
(3)引裂強度 (N)	130	85

### 試験方法

(1), (2) J I S L 1096 A法 (カットストリップ法) に準拠

試料巾： 5cm つかみ間隔： 20cm

引張スピード： 20cm/min

(3) J I S L 1096 C法 (トラペゾイド法) に準拠

※本表に示した数値は当社での測定値の代表的な値であり、保証値ではありません。

本材料使用上の目安としてお取り扱い下さい。