

更新日：平成 30 年 04 月 01 日

クロス物性表



萩原工業株式会社

合成樹脂事業部 ターピー部

〒712-8502 岡山県倉敷市水島中通1丁目4番地

TEL (086) 440-0810 FAX (086) 440-0075

ホム® -ジ http://www.hagihara.co.jp/

品 名： グランドバリアクロスー7 (GBCー7)

色 : 表面 モスグリーン / 裏面 ブラック

材 質： ポリプロピレン

質 量： 155 (g/m²)

厚 さ： 0.7 (mm)

物性値：

	タ テ	ヨ コ
(1)引張強度 (N/5cm)	1340	1230
(2)伸度 (%)	17	12
(3)引裂強度 (N)	430	340

試験方法

(1), (2) J I S L 1096 A法 (ラベルドストリップ法) に準拠

試料巾： 5cm つかみ間隔： 20cm

引張スピード： 20cm/min

(3) J I S L 1096 C法 (トラペゾイド法) に準拠

※本表に示した数値は当社での測定値の代表的な値であり、保証値ではありません。
本材料使用上の目安としてお取り扱い下さい。